

COSMO sendvičové panely



Překližkové sendviče – jakostní znaky

Produkt: speciální ušlechtilé překližky, jako například překližkové panely a sendviče, profilované /frézované/ překližky a sendviče Design, překližkové sendviče s hliníkovou výztuhou.

Lepení: lepení AW podle DIN 68705-2 (1981-07).

Vzhled frézování: vertikální, levý a pravý diagonální, tzv. „rybí kost“, kosočtverec a další.

Tloušťky / vrstvy překližky: 4 mm (3-vrstvá); 9,5 mm (5-vrstvá); 12 mm (7-vrstvá); 15 mm (9-vrstvá). Další tloušťky na vyžádání.

Standardní rozměry: 2500 x 1700, 2500 x 1250 a 2150 x 920 mm. Další rozměry na vyžádání.

Tloušťka dýh: loupaná dýha 0,5 - 1,0 mm, řezaná dýha 0,5 – 0,9 mm v závislosti na typu dřeva (před broušením), povolená diference +/- 0,1 mm.

Broušení: předbroušeno zrnitostí K 100.

Struktura: pruhy i figury („květy“).

Šířka pruhu v sesazence: různé, ne užší, než 70 mm.

Typ spojování: na tupo.

Dýhové spoje: prolepené.

Střední vrstvy: tažené, nebo lepené loupané dýhy.

Dno drážky: Vybrané loupané dýhy, které většinou barevně odpovídají krycí dýze.

Rubová strana: převážně loupaná dýha síly 0,8 mm.

Obecně: Dřevo je přírodní materiál! Růstové rozdíly, součky, smolníky a barevné odchylky jsou průvodním znakem přirozeně rostlého dřeva, a nejsou důvodem k reklamaci.

Rozměrové tolerance: dle DIN 68705 (1981-07)

Tolerance síly: +/- 0,3 mm vůči deklarované, u smrku dodatečně +0,3 mm.

Krycí dýhy: plochy krycí dýhy jsou uzavřené. Jsou povoleny malé součky a jím podobné. Na broušených plochách jsou přípustné malé, pevně zarostlé a uzavřené zárosty a závitky.

Dýhové spoje: Dýhové spoje jsou pevně uzavřené a nesmí být na povrchu viditelné. Pouze příležitostně mohou být otevřené spáry s max. délkou do 50 mm.

Dýchové trhliny:

Trhliny v krycí dýze: občasné trhliny v délce do 50 mm jsou povoleny.

Trhliny v dýchách střední vrstvy: mohou se vyskytovat po frézování malé trhliny či otvory ve stěnách, nebo ve dně drážky. Tyto trhliny nebo otvory o velikosti až 2 mm jsou opravitelné vhodným tmelem (např. spec. tmely fy. König) a nejsou nepovažovány za důvod reklamace.

Chyby: neúplné zalícování vrchní dýhy se středními vrstvami (dýhy) v okrajích do šířky 15 mm je povoleno. Otevřené závady krycí dýhy (vytržená či chybějící krycí dýha) nejsou povoleny.

Výspravky tmelem: pouze příležitostně na broušených plochách.

Otlaky: vzhledem k tomu, že povrchy jsou předbroušeny zrnitostí K 100, příležitostné mírné tlakové body jsou přípustné.

Škrábance: vzhledem k tomu, že povrchy jsou předbroušeny zrnitostí K 100, jsou přípustné rozptýlené mírné škrábance.

Defekty: na krajích jsou defekty do 50 mm povoleny.

Prohnutí: V zásadě neexistuje žádná záruka pro prohnutí. To platí zejména pro frézované překližky diagonální, rybí kost a další.

Povrchová úprava: je možná běžnými laky a lazurami. Pro jehličnany a dýhy „fineliner“ je doporučeno použít vhodnou mezivrstvu. Záruka za konečný výsledek povrchové úpravy nemůže být požadována. V případě pochybností kontaktujte výrobce povrchové úpravy.

Poznámka: vrchní krycí dýhy jsou předbroušeny, nejedná se o finální brus.