

Technický list

GORI 413

Technické údaje o produktu

Popis produktu	<p>GORI 413 je vodou ředitelný průmyslový produkt k základnímu ošetření oken, dveří a podobně ze dřeva. GORI 413 je k dostání v transparentních barevných odstínech.</p> <p>GORI 413 zaručuje dobrou přilnavost dalšího ošetření povrchové vrstvy. Mezinátěr probíhá prostředky GORI 892 nebo GORI 895. Konečný nátěr prostředkem GORI 892, GORI 890, GORI 897 nebo GORI 895.</p>
Základní suroviny	<p>syntetická pojiva světlostálé a povětrnosti odolné pigmenty voda</p>
Vlastnosti	<p>Spec. hmotnost: 1,03 ±0,02 g/ml Suchá substance: Ca. 10% w/w Viskozita: Ca. 12±2 s DIN - becher 4mm tryska při 20°C Ca. 49±2 s DIN - becher 2mm tryska při 20°C Bod vzplanutí: Nechořlavá</p>
Velikost balení	20-ti und 120-ti a 1000-ci litrová výměnná balení.

Uživatelská technická data

Použití	<p>Základní nátěr oken, dveří a podobně. Jehličnatá dřeva ve venkovním prostředí mají být buď vakuově impregnována prostředkem GORI, nebo impregnována GORI 226 nebo GORI 356.</p>
Aplikace	<p>máčení polévání nanášecí stroj štětec</p> <p>Před použitím dobře promíchat. Vlhkost dřeva nemá při zpracování činit více než 15%.</p>
Spotřeba	<p>Nehoblované dřevo: 8-10 m²/l Hoblované dřevo: 10-14 m²/l</p> <p>GORI 413 může být nasazan neředěný. Podle potřeby může být GORY 413 zředěn 5% přídatkem vody.</p>
Časy schnutí:	<p>20 °C/RH 50%</p> <p>Pevnost na omak: 1-2 hodina Možno přebrousit: 2 hodiny Možno přestříkat: 1-2 hodiny</p> <p>Doba schnutí může být proměnlivá v závislosti na druhu dřeva, teplotě, vlhkosti vzduchu a větrání.</p>

Čištění:	Stroje, nářadí a podobně čistit vodou. Ve výjimečných případech může být nutno dočistit GORI speciálním čističem 910.004.00 a opláchnout vodou.
Uskladnění:	Skladování produktu GORI 410 při teplotě nad +5°C. Trvanlivost neotevřených balení je cca 12 měsíců. Balení po použití neprodyšně uzavřít. Neskladovat společně s potravinami nebo krmivem.
Preventivní opatření	Při ručním eventuelně průmyslovém zpracování ochranných nátěrů, barev a laků GORI je třeba brát v úvahu jako závazné aktuální platné předpisy oborových svazů.

Další údaje

Dyrup A/S
Gladsaxevej 300
DK-2860 Søborg
Telefon: +45 / 39 57 93 00
Telefax: +45 / 76 34 15 01

Údaje a informace v našich technických datových listech vycházejí z našich nejlepších poznatků a nejnovějšího stavu techniky. Jsou nezávazné a nezbavují zpracovatele ani prodejce jejich povinnosti kontrolovat způsobilost našich výrobků pro zamýšlené účely a nakládání s nimi. Z důvodu mnohostranné možnosti využití a zpracování produktu však musí být vyloučeny závazky a záruky.