

TECHNICKÝ ZÁZNAMOVÝ LIST

7 10.01.2016

Stránka 1 ze 2

AQUAPRIMER 3130-00

Základová barva pro nanášení stříkáním

AQUAPRIMER 3130 je průmyslový základní nátěr na bázi vody pro nové dřevo určené k venkovnímu použití, jako např. okna a dveře.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|------------------------------------|--|
| Pojivo: | Syntetické pojivo |
| Těkavá organická sloučenina (TOS): | Viz bezpečnostní list. |
| Teoretická spotřeba: | 5-8 m ² /l |
| Barevný rozsah: | Bílá a neprůhledná barvy (základna 3). |

PODROBNOSTI O APLIKACI

| | | | |
|---------------------|---|---------------------|-----------------------|
| Předběžné ošetření: | Dřevo má být čisté a prosté dřevného prachu a znečištění. Obsah vlhkosti dřeva by měl být cca 13 % a neměl by překročit 15 %. | | |
| | Veškeré měkké dřevo a netrvanlivé tvrdé dřevo pro venkovní použití by mělo být buď vakuově impregnováno (pouze měkké dřevo) nebo ošetřeno konzervační látkou na dřevo. | | |
| Aplikace: | Ručně pomocí stříkácí pistole Airmix (Aircoat), Airless, nebo automaticky pomocí stříkácího zařízení. | | |
| Podmínky aplikace: | Výrobek se dodává připravený k použití. Dobře výrobek před použitím promíchejte. | | |
| | Tenká vrstva: | 125-200 µm za mokra | |
| | Optimální teplota pro výrobky a okolí: | 18-22 °C | |
| | Optimální relativní vlhkost vzduchu: | cca 50 % | |
| Podmínky stříkání: | <u>Tryska</u> | <u>Tlak</u> | <u>Opěrka vzduchu</u> |
| | Airless, plochá 0,28 mm | 100-110 bar | |
| | Aircoat, plochá 0,28 mm | 80-100 bar | 1,0-1,5 bar |
| Systémové ošetření: | Díly natřené základovou barvou musejí být vždy chráněny vrchním krycím povlakem, než budou vystaveny vlivu počasí. | | |
| Doba sušení: | Stanoveno při 20 °C a relativní vlhkosti 50 %: | | |
| | Suché umožňující manipulaci: | 2-3 hodin | |
| | Suché umožňující pískování / nový povlak: | 3-4 hodin | |
| | Dobu sušení lze zkrátit pomocí speciálních sušicích systémů, které vynucují schnutí. Doby schnutí jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na kvalitě dřeva, teplotách, vlhkosti, větrání a tloušťce vrstvy. | | |
| Čištění: | Zařízení se čistí vodou. | | |

TECHNICKÝ ZÁZNAMOVÝ LIST

7 10.01.2016

Stránka 2 ze 2

AQUAPRIMER 3130-00

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST Viz bezpečnostní list.**DODATEČNÉ INFORMACE**

Velikost balíku: 3, 10, 20, 120 a 1000 l

Uskladnění: Tento výrobek se musí skladovat při teplotách nad 5 °C. Doba použitelnosti v neotevřených nádobách: Sledujte údaje na štítku "Spotřebovat do...". Nádobu uchovávejte po použití hermeticky uzavřenou.

Výše zmíněná informace je normativní a podložena laboratorními testy a praktickými zkušenostmi. Informace je nezávazná a my nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledky způsobené za pracovních podmínek, které nemůžeme ovlivnit, a tudíž zákazník nebo uživatel se nezbavuje odpovědnosti otestovat vhodnost našich výrobků pro specifické způsoby a metody aplikace za aktuálních podmínek aplikace. Naše odpovědnost se vztahuje pouze na poškození způsobená přímo vadami produktů dodaných firmou Teknos. Nejnovější verze Technických záznamových listů a Záznamových listů o materiálové bezpečnosti jsou k dispozici na našich stránkách www.teknos.com.