

Technický list komprimační páska TORAL HB 600

Materiál: polyuretanová těsnicí páska s otevřenými buňkami, sycená akrylátovou dispersí
Stlačení na 15%-20% původní tloušťky. Síla stlačení 5 kPa.
Osazena jedním samolepícím akrylátovým proužkem.
Vhodná do všech povětrnostních podmínek.

Barva: šedočerná

Skladovatelnost: 18 měsíců, v původním obalu

Teplota skladování: od +5°C do 25°C

Tepelný rozsah použití: -5°C až +30°C

Balení: role v igelitovém obalu, v papírových krabicích

KOMPRIMAČNÍ PÁSKA TORAL 600 15x2/10, spára 2-3 mm - 360 bm (20x18 m)

KOMPRIMAČNÍ PÁSKA TORAL 600 15x6/30, spára 5-8 mm - 120 bm (20x6 m)

KOMPRIMAČNÍ PÁSKA TORAL 600 15x8/40, spára 7-10 mm - 100 bm (20x5 m)

Technická data

Hodnota	Výsledek
Pevnost v tahu	> 60 kPa
Prodloužení	> 180%
Vodotěsnost spáry dle DIN EN 1027	> 600 Pa
Propustnost spáry při 10 Pa dle DIN EN 1026	< 0,1 m ³ /h/m/(10Pa)
Tepelná odolnost	Od -30°C do +100°C, po expansi krátkodobě 130°C
Odolnost vůči počasí	> 10 let
Reakce na oheň dle DIN 4102	B2, Splňuje všechny požadavky